

環境に優しい「自然に還る新素材」

天然の海水から採れたマグネシアを主原料とする

海水マグネシア系土壌硬化剤

防 草 名 人

「防草名人」は肥料成分のみを原料とした環境にやさしく、安全な海水マグネシア系土壌硬化剤です。その優れた硬化特性により、防草対策・水田のあぜ崩落防止に威力を発揮します。

【特 徴】

1. 土に戻る

そこにある土をそのまま固め、不要となれば自然の土に戻せます。

2. 自然との調和色調で美観を損ねない。

現地の土の風合いを生かします。

3. 施工が簡単

固めたい場所へ防草名人を混ぜて散水し転圧したら出来上がりです。

4. ヒートアイランド現象の抑制

施工面の温度上昇を抑えます。



【防草対策区とその周辺】

《施工例》



①【散 布】



②【敷き均し】



③【混合・散水・再混合】



④【転 圧】



⑤【散 水】




完 成

【防草施工時標準添加量】

- 透水性の良い土壌の場合 : $10\text{kg}/\text{m}^2$ (施工厚: 50mm)
(粘土質または透水性の悪い土壌の場合は、透水性の良い真砂土や砂等を $20\sim 30\%$ 混合して下さい。)

【施工時の留意点】

- 散水は「混合」時 $10\text{L}/\text{m}^2$ 、転圧後の「散水」時 $10\text{L}/\text{m}^2$ を目安として下さい。
(但し、土の水分によって混合時の散水量は変動します。)
- 散水・再混合後は1時間以内に転圧を完了して下さい。
- 施工時の外気温が 5C 以下の場合は中止して下さい。
- 施工時に降雪している場合は施工をしないで下さい。

製造元  宇部マテリアルズ株式会社

マグネシア関連事業部 MNプロジェクト

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町1-9-12 共同ビル5階
TEL. 03-3279-3233 FAX. 03-3279-3238

〒755-8510 山口県宇部市大字小串1985番地
TEL. 0836-31-6085 FAX. 0836-21-8034

代理店

日立建設株式会社
山口県宇部市大字妻崎開作720番地
TEL 0836-41-5111
FAX 0836-41-5600